



BASIC CLEAR

Vernis polyuréthane pour systèmes bicouches

C 4

Utilisation








Vernis pour toutes types de peintures de réparation automobile.

Caractéristiques techniques

Conservation : 48 mois Densité : 0,945 g/cm³ Rendement théor. : 229 m²/l pour 1 µm
Couleur : transparent Extrait sec : 39,5 % en poids

Préparation des surfaces

BASIC CLEAR s'applique sur les bases hydrodiluable et sur les bases solvantées.

	Dosage des produits	BASIC CLEAR 100 (vol.) BASIC Hardener 50 (vol.) Mélanger et filtrer.
	Viscosité de pistolage	de 24 à 26 s, coupe ISO 4 à 20°C
	Vie en pot	4 heures à 20°C
	Pistolets	Pistolet HVLP à gravité 1,3 – 1,5 0,7 bar au chapeau Pistolet « compliant » à gravité 1,3 – 1,4 2,0 – 2,5 bar
	Application	Couches : 2 Épaisseur totale déposée : 50 µm
	Séchage	Séchage à 60°C : 30 min
	Séchage infrarouge	Ondes courtes : 8 min Ondes moyennes :
	Opérations suivantes	Travaux de finition à l'issue des temps de séchage indiqués et refroidissement.

Pour l'étiquetage selon la directive 1999/45/CE et les réglementations nationales, se reporter à la fiche de données de sécurité du produit. Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.