



BASIC STOP

Mastic polyester facile à poncer

C 2.1

Utilisation

Mastic universel de rebouchage et de finition pour la peinture de réparation automobile.

2004/42/II(b)(250)180 : La valeur limite selon la législation européenne pour ce produit (catégorie IIB.b) est au maximum de 250 g/l de COV sous forme prêt à l'emploi.
Le contenu en COV de ce produit est de 180 g/l.







Caractéristiques techniques

Conservation : 12 mois Densité : 1,780 g/cm³ Rendement théor. : / m²/l pour 1 µm
Couleur : gris Extrait sec : 86,4 % en poids

Préparation des surfaces

Nettoyer avec PK 700 ou PK 900.
Poncer (acier et acier galvanisé : P80, aluminium : P150-P180).
Nettoyer avec PK 1000.

Appliquer BASIC STOP uniquement sur acier dérouillé, matières plastiques renforcées en fibres de verre et de petites surfaces en acier ou en aluminium. Ne pas appliquer sur les impressions phosphatantes ni sur les fonds thermoplastiques.

	Dosage des produits	Bien agiter avant l'utilisation. BASIC STOP 100 g BASIC STOP Hardener 3 g
	Vie en pot	Bien mélanger le BASIC STOP avec le durcisseur. Ajouter exactement le pourcentage de durcisseur spécifié. Un excès (trop de durcisseur) risque de provoquer des auréoles, un défaut (trop peu de durcisseur) retardera le séchage. 4 – 5 minutes à 20°C
	Application	Couches : 2 – 3
	Séchage	Séchage à 20°C : 20 – 30 min Séchage à 60°C : 10 min
	Séchage infrarouge	Ondes courtes : 4 min 50 % Ondes moyennes : 6 min
	Ponçage	A sec au P80, P150, P240

Pour l'étiquetage selon la directive 1999/45/CE et les réglementations nationales, se reporter à la fiche de données de sécurité du produit. Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.