EUROFILL

Impression sans chromate

C 2.2

Utilisation

Impression sans chromate pour la protection anticorrosion des surfaces métalliques nues (aluminium, acier galvanisé et acier automobile). Suite du traitement avec apprêts polyuréthanne R-M.

2004/42/IIB(cIII)(780)760 : La valeur limite selon la législation européenne pour ce produit (catégorie : IIB.cIII) est au maximum de 780 g/l sous forme prêt à l'emploi.
Le contenu en COV de ce produit est de 760 g/l.

Caractéristiques techniques

Conservation :	36 mois	Densité :	1,126 g/cm³	Rendement théorique :	115 m²/l pour 1 µm
Couleur :	beige	Extrait sec :	43,3 % en poids		

Préparation des surfaces

Nettoyer avec PK 700 ou PK 900.
Poncer (acier : P80, aluminium : P150-P180, acier galvanisé : P240).
Nettoyer avec PK 1000.

	Dosage des produits	Bien agiter avant l'utilisation. **EUROFILL** **EUROFILL CATALYST** Mélanger et filtrer.	100 (vol.) 100 (vol.)	100 g 74 g
	Viscosité de pistolage	de 22 à 25 s, coupe ISO 4 à 20°C		
	Vie en pot	48 h à 20°C dans un récipient fermé en verre ou en plastique		
	Pistolets	**Pistolet HVLP à gravité** **Pistolet « compliant » à gravité**	1,7 – 1,9 1,6 – 1,8	0,7 bar au chapeau 2,0 bar
	Application	Couches : Épaisseur totale déposée : **N.B. :** EUROFILL peut aussi s'appliquer à la brosse.	2 10 – 15 µm	
	Temps d'évaporation	A 20°C :	env. 15 min	
	Opérations suivantes	Après évaporation, application d'un apprêt R-M polyuréthanne à deux composants en mouillé sur mouillé. Si le temps d'évaporation dépasse 2 h à 20°C, un égrenage de la surface est nécessaire avant l'application de l'apprêt polyuréthanne.		

Pour l'étiquetage selon la directive 1999/45/CE et les réglementations nationales, se reporter à la fiche de données de sécurité du produit. Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.