SATINTOP

Vernis mat satiné

C 4

Utilisation

Le vernis SATINTOP donne une surface mate satinée homogène.
Brillant à 60° : 53 ± 5.

2004/42/IIB(e)(840)700 : La valeur limite selon la législation européenne pour ce produit (catégorie : IIB.e) est au maximum de 840 g/l de COV sous forme prêt à l'emploi.
Le contenu en COV de ce produit est de 700 g/l.

Caractéristiques techniques

Conservation :	60 mois	Densité :	0,995 g/cm³	Rendement théorique :	294 m²/l pour 1 µm
Couleur :	transparent	Extrait sec :	45,2, % en poids		

Préparation des surfaces

SATINTOP s'applique sur les bases R-M.

Dosage des produits	Bien agiter avant l'utilisation.	
	SATINTOP	100 g
	H 9000	22 g
	SC 850	22 g
	Autre option : utilisation du durcisseur H 420	
	SATINTOP	100 g
	H 420	23 g
	SC 850	36 g
	Mélanger et filtrer.	
Viscosité de pistolage	de 32 à 36 s, coupe ISO 4 à 20°C	
Vie en pot	2 h à 20°C	
Pistolets	**Pistolet HVLP à gravité**	1,3 – 1,5 — 0,7 bar au chapeau
	Pistolet « compliant » à gravité	1,3 – 1,4 — 2,0 – 2,5 bar
Application	Couches : 2	
	Epaisseur totale déposée : 40 – 50 µm	
	Avant étuvage et entre les couches, laisser évaporer jusqu'à obtenir une surface totalement mate.	
Séchage	Séchage à 60°C : 30 min	
Séchage infrarouge	Ondes courtes : 3 min 50 % + 6 min 100 %	
	Ondes moyennes : 13 min	
Opérations suivantes	Peut être surcouché avec le même produit après respect du temps de séchage indiqué.	

Pour l'étiquetage selon la directive 1999/45/CE et les réglementations nationales, se reporter à la fiche de données de sécurité du produit. Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

R-M Automotive Paint, F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (33) (0) 3 44 77 77 77, www.rmpaint.com, 04/2007